

### III.

#### Upřesnění požadavků kvality dříví a definice použitých zkratk

- **dřevina:** SM, BO, MD, (dřeviny dodávat tříděné, dle skupin převodových koeficientů)
- **čep:** 11cm bez kůry
- **čelo:** max. 28cm bez kůry
- **délka:** 2,45m + nadměrek 5cm (max. délka 2,65m)
- **kvalita: je dovoleno** - zabarvení a tvrdá hniloba do max. 2/3 plochy čela nebo čepu, mělké (povrchové) poškození dřevokazným hmyzem. Zdravé a nezdravé suky do 8cm.  
Dříví musí být vhodné pro pilařské zpracování.

**není dovoleno:** hluboké poškození hmyzem, měkká hniloba, krátké nebo dlouhé dříví nad uvedenou délku, křivost, odlupčivé trhliny, pronikající hluboké podélné výsušné trhliny a praskliny, nadměrná velikost a četnost suků, kov.

- **přepočtové koeficienty: SM – 0,65; BO+MD – 0,63**
  - DDU – dříví placené včetně dopravy a vykládky na MS pila Borohrádek, hradí prodávající
  - SM – smrk
  - BO – borovice
  - MD – modřín
  - výmět – dříví neodpovídající kvalitou, průměrem, délkou, dřevinou, křivostí, měkkou hnilobou
  - při nedodržení nadměrku, bude dodávané dříví zatříděno do výmětu
  - je nutno dodat vytříděné, dle skupin přepočtových koeficientů.