



## 1. PŘEDMĚT A ÚČEL ZKOUŠKY:

Účelem zkoušky je stanovení úniku formaldehydu u dodaného vzorku překližky.

## 2. ZKUŠEBNÍ VZORKY:

Označení vzorku (laboratoř):	vzorek č. 170/18
Název a druh vzorku:	překližka
Popis vzorku:	překližka
Výrobce:	Wotan Forest, a.s., Rudolfovská 202/88, 371 36 České Budějovice
Množství, rozměr:	2 ks, (500 x 500) mm
Jmenovitá tloušťka:	9 mm
Datum výroby:	neuveдено
Datum příjmu:	07. 06. 2018
Místo příjmu:	VVÚD - MVZ
Přijal:	VVÚD; Šárka Vincíková
Předal:	Wotan Forest, a.s.

## 3. ZKUŠEBNÍ METODA:

- ČSN EN ISO 12460-3 Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy
- ISO 16979 Desky ze dřeva - Stanovení vlhkosti.
- ČSN EN 323 Desky ze dřeva - Stanovení hustoty.

## 4. DATUM ZKOUŠKY:

13. - 15. červen 2018

## 5. VÝSLEDEK ZKOUŠKY:

Vzorek č. 170/18

Hustota 528 kg/m<sup>3</sup>

Číslo vzorku	Typ nosné desky	Vlhkost (%)	Hodnota plynové analýzy (mg/m <sup>2</sup> .h)			
			Jednotlivé hodnoty			Průměr
170/18	Překližka	7,4	0,52	0,45	---	0,48

Vypracovala: Alena Rážová

- Konec protokolu -